

การใช้งานหลัก ๆ
ของทิปโก้พรีเม็กซ์



ซ่อมหลุม

ปรับระดับ
พื้นทาง



ทำเนินชะลอ
ความเร็วรถ



ทางเดินในสวน



อุปกรณ์แนะนำ

แอนด์ แท้มเปอร์ ขนาด 8 x 8 นิ้ว
ผลิตจากเหล็กกล้า คุณภาพสูง แข็งแรง
ได้ระนาบ น้ำหนัก 5.50 กิโลกรัม



ทิปโก้ พรีเม็กซ์



ซ่อมหลุม



ปรับระดับ



เป็นชะลอ
ความเร็ว



ทางเดิน



วิธีการใช้งาน



ยางมะตอยผสมสำเร็จ
มีดีใหม่สำหรับบ้านคุณ

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66 2 273 6000

โทรสาร: +66 2 279 9485

Facebook : tipcopremixofficial

E-mail : info@tipcoasphalt.com

www.tipcoasphalt.com



มอก.2916-2561 เกรด 4

มาตรฐานยางมะตอยผสมสำเร็จ
รายแรกของประเทศไทย





Grade 4 เกรด 4

ที่	คุณลักษณะ	หน่วย	เกณฑ์การกำหนด เกรด 4	วิธีทดสอบตาม
1	ปริมาณแอตทอโรนิคเอสฟิลต์อีมีลชัน	% (w/w) ของวัสดุผสมรวม	9-10	ASTM D2172
2	วัสดุผสมรวมที่ผ่านตะแกรง - ขนาดตะแกรง 25.0 mm - ขนาดตะแกรง 19.0 mm - ขนาดตะแกรง 12.5 mm - ขนาดตะแกรง 9.5 mm - ขนาดตะแกรง 4.75 mm - ขนาดตะแกรง 2.36 mm - ขนาดตะแกรง 300 um - ขนาดตะแกรง 75 um	% (w/w)	100 85-100 - 0-10 0-5 0-2	ASTM C136 ¹
3	ความสามารถในการเคลือบหินไม่น้อยกว่า	%	90	ASTM D2489

หมายเหตุ ¹ นำเอาวัสดุผสมรวมที่แยกออกจากเอสฟิลต์อีมีลชันออกจนไม่ติดเป็นก้อนแล้วมาทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C136

ยางมะตอยผสมสำเร็จ ทิโปท์พรีเม็กซ์

คือยางมะตอยพร้อมใช้งาน โดยไม่ต้องให้ความร้อน สามารถฉีกถุงแล้วเทยางมะตอย ใช้งานได้ทันที เหมาะกับงานซ่อมแซม และปรับปรุงผิวทางต่างๆ อาทิ เช่น

ซ่อมแซมถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ

ใช้ทำเป็นทางเดินในสวน หรือ เล่นจักรยาน

ปรับทางขึ้นลานจอดรถ ทำทางลาดเอียง

ทำลานจอดรถในบ้าน หรือเทพื้นปรับระดับผิว

สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
ทนทุกสภาพอากาศ ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการผลิตที่ทันสมัย

ขั้นตอนการซ่อมหลุม อย่างง่ายใน 4 ขั้นตอน



ขั้นตอนที่ 1

เตรียมผิวบริเวณที่ซ่อมแซม
โดยการทำความสะอาดและขจัดฝุ่น
เศษหิน น้ำ และสิ่งสกปรก




ขั้นตอนที่ 2

ปรับขอบของพื้นผิวที่ซ่อมแซม
ให้เป็นสี่เหลี่ยมจะช่วยให้การยึดเกาะ
ดีขึ้น และเพิ่มความทนทาน
ในการรับน้ำหนักรถขนาดใหญ่ได้



ขั้นตอนที่ 3

ใส่ทิโปท์พรีเม็กซ์ลงในหลุมให้สูงกว่า
ระดับปากหลุม หลุมควรมีความลึก
ไม่เกิน 5 ซม. โดยประมาณ ในกรณี
ที่หลุมมีความลึกเกิน 5 ซม. ให้รอง
ก้นหลุมด้วยทรายหรือกรวดเพื่อให้
ได้ระดับความลึกที่กำหนดก่อนใส่
ทิโปท์พรีเม็กซ์ลงในหลุม โดยอัตรา
การใช้งาน 4 กุญ ต่อ 1 ตารางเมตร



ขั้นตอนที่ 4

บดอัดทิโปท์พรีเม็กซ์ให้แน่นโดยใช้
เครื่องมือทั่วๆไปเช่น จอบหรือพลั่ว
เครื่องบดอัดถนนขนาดเล็ก โดย
ให้ผิวที่ซ่อมสูงกว่าพื้นทางเดิน
ประมาณ 0.5 ซม.